Technisches Merkblatt





- · Hohe Druckfestigkeit
- Hoher sommerlicher Wärmeschutz
- Exzellente Dämmeigenschaften
- Optimale Kombination für Trocken- und Nassestrichkonstruktionen
- · Als Dämmplatte für Gussasphaltestriche geeignet
- Ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie natürliches Holz

Einsatzbereich



• Für Bodenkonstruktionen, Verpackungen und viele weitere Anwendungsbereiche

| Technische Daten | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13986 | | | | | |
| Plattenkennzeichnung | EN 622-4 SB – E1 | | | | | |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E | | | | | |
| Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie | RF3 | | | | | |
| Dauerhafter Temperaturbereich [°C] | ≤100 | | | | | |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{_{D}}$ [W/(m*K)] | 0,050 | | | | | |
| Rohdichte [kg/m³] | ca. 230 | | | | | |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ | 5 | | | | | |
| Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 | | | | | |
| Druckspannung bei 10% Stauchung $\delta_{10} [\text{N/mm}^2]$ | ≥0,10 | | | | | |
| Druckfestigkeit [kPa] | ≥100 | | | | | |
| Herstellungsverfahren | Nassverfahren | | | | | |
| Einsatzstoffe | Holzfaser, Aluminuimsulfat | | | | | |
| Abfallschlüssel (EAK/AVV) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholz- kategorie A II | | | | | |
| Gebundener Kohlenstoff [kg CO ₂ equ./m³] | 380 | | | | | |



| Ergänzende technische Daten | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| Dicke [mm] | Nennwert Wärmedurchlasswiderstand $R_{_{D}}$ [(m²*K)/W] | s _d -Wert [m] | | | | |
| 8 | 0,16 | 0,04 | | | | |
| 10 | 0,20 | 0,05 | | | | |
| 12 | 0,24 | 0,06 | | | | |
| 15 | 0,30 | 0,08 | | | | |
| 19 | 0,10 | 0,35 | | | | |

| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | + | | | | |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{_{B}}$ DE [W/ (m*K)] | Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{_{\rm f}}$ AT [W/ (m*K)] | Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | | | | |
| 0,070 | 0,055 | 0,060 | | | | |

Lieferformen

Formate für vielseitigen Einsatz

| Dicke [mm] | Kante | Länge [mm] | Breite [mm] | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | |
|------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------------|--|
| 8 | stumpf | 1200 | 1000 | 138 | 165,600 | |
| 10 | stumpf | 1350 | 600 | 228 | 184,680 | |
| 10 | stumpf | 2500 | 1200 | 114 | 342,000 | |
| 12 | stumpf | stumpf 2500 1200 95 | | 95 | 285,000 | |
| 15 | stumpf 2500 1200 | | 76 | 228,000 | | |
| 19 | stumpf 1350 600 120 | | 97,200 | | | |
| 19 | stumpf | 2500 | 1200 | 60 | 180,000 | |

Gewicht und Verpackung

Formate für vielseitigen Einsatz

| Dicke [mm] | Kante | Länge [mm] | Breite [mm] | Gew./m² [kg] | Gew./St. [kg] | Verp./Pal. Papier/Kartona- gen (ca.) [kg] | Verp./Pal. Kunststoff (ca.) [kg] | Verp./Pal. Holz (ca.) [kg] | Gew./Pal. (ca.) [kg] |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| 8 | stumpf | 1200 | 1000 | 1,80 | 2,2 | 0,100 | 1,0 | 16,2 | 325 |
| 10 | stumpf | 1350 | 600 | 2,30 | 1,9 | 0,100 | 1,1 | 20,3 | 460 |
| 10 | stumpf | 2500 | 1200 | 2,20 | 6,9 | 0,100 | 1,6 | 25,2 | 815 |
| 12 | stumpf | 2500 | 1200 | 2,80 | 8,3 | 0,100 | 1,6 | 25,2 | 820 |
| 15 | stumpf | 2500 | 1200 | 3,50 | 10,4 | 0,100 | 1,6 | 25,2 | 820 |
| 19 | stumpf | 1350 | 600 | 4,40 | 3,5 | 0,100 | 1,1 | 20,3 | 450 |
| 19 | stumpf | 2500 | 1200 | 4,40 | 13,1 | 0,100 | 1,6 | 25,2 | 815 |



Hinweise

Lagerung

- Holzfaser-Dämmplatten liegend, plan und trocken lagern
- · Kanten vor Beschädigungen schützen
- Folienverpackung erst bei trockenem Umgebungsklima entfernen und Paletteneinleger aufbewahren.

Inhaltsstoffe

· Holzfaser, Aluminiumsulfat,

Entsorgung

- Entsorgung Verschnittreste: Abfallschlüssel (EAK / AVV)
 170201/030105, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II
- Entsorgung nach Rückbau: Abfallschlüssel (EAK / AVV) 170201/030105, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II

Bearbeitung

 Der Zuschnitt der Platten kann mit dem Schneidetisch STEICOisoflex cut combi, Bandsäge, Kreissäge, Stichsäge und anderen holzzerspanenden Werkzeugen erfolgen.

Arbeitsschutz und Sicherheit

- Es gelten die üblichen Sicherheitsvorschriften für die Bearbeitung von Holzwerkstoffen. (siehe BGI 739-1 der BG Holz und Metall)
- Beim Zuschnitt der Holzfaser-Dämmplatten sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen. (Staubabsaugung, Staubmaske)

Baufeuchte

- Baufeuchte, welche durch z.B. frischen Estrich, Putz oder Anstriche entsteht, ist generell durch Lüften abzuführen.
- Im Gebäudeinneren ist für trockene Luft während der Bauphase zu sorgen.

Verarbeitung

- Bei Verlegung auf Mineralischen Untergründen im Bodenbereich ist eine Trennlage zu empfehlen. Diese schützt die STEICOisorel vor aufsteigender Restfeuchte.
- Verlegung auf vollflächigem Untergrund
- Die Verlegung der STEICO*isorel* hat im Verband zu erfolgen. (min Veratz 250 mm)
- Randabstände einhalten (STEICOsoundstrip)
- Bei Verwendung in Kombination mit Nassestrich ist eine Trennlage einzuplanen.
- Im Bereich des Kamines und Heizungssystemen sind die jeweils geltenden Brandschutzanforderungen (Abstände) zu beachten

Zertifikate und Qualitätsmanagement









i E Legende

Abkürzungen:

Pal. Palette

Gew. Gewicht

Verp. Verpackung

N+F Nut und Feder

Pak. Paket

St. Stück

VE. Verpackungseinheit

🗷 Stand: 12/2023 📱 Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten. 🗮 Legende siehe letzte Seite